

SCHEDA TECNICA

100% pura lana pettinata australia trattata basolan

Titolo 2/25.000

N° giri unico 370

N° giri ritorto 220

Resistenza ritorto 330

Allungamento ritorto 5/6%

Uster 8 cv% 10

Coeff. attrito 0,16

Tipo di nodo - splicer

Solidità colori

Sudore 3/4

Lavaggio 30° 3/4

Luce 3/4